

Wartungs- und Pflegeanleitung für die Oberflächenbeschichtung von unseren hochwertigen Holzfenstern und Türen

Die **Tischlerei Thölken** hat eine Wartungs- und Pflegeanleitung für die Oberflächenbeschichtung entwickelt. Es werden ausschließlich umweltfreundliche, wasserbasierende Beschichtungssysteme aufgebracht, die den Vorschriften der DIN 68800 Teil 3 entspricht.

- **Anstrichaufbau für Nadelholz**
1x farblos Imprägnierung fluten, 1x Grundierung im Farbton nach Wahl fluten, 1x Zwischenlasur fluten, 1 Zwischenschliff, 2x Acryl DSL im Farbton nach Wahl spritzen.
- **Anstrichaufbau für Rotholz**
1x Grundierung im Farbton nach Wahl fluten, 1x Zwischenlasur fluten, 1 Zwischenschliff, 2x Acryl DSL im Farbton nach Wahl spritzen.

Damit die Natürlichkeit, Schönheit und Funktionsfähigkeit Ihrer Holzelemente viele Jahre erhalten bleibt, sollten Sie folgendes beachten:

- **Beim Einbau**
Vor dem Einputzen bzw. vor dem Verputzen (Außen bzw. innen) soll die Oberfläche des Elementes abgedeckt werden, damit es nicht zu Beschädigungen kommt. Das Abkleben darf aber nur mit Klebebändern und Klebefolien erfolgen, die für Acryl Oberflächen geeignet sind. (Gefahr von Lackabriss)
Die Klebebänder und Klebefolien sollten Sie innerhalb von 1 Woche wieder entfernen. (Gefahr von zu hoher Holzfeuchte unterhalb der abgeklebten Elemente und somit Gefahr von Blasenbildung und Lackabrissen)
- **Während der Bauzeit**
Die Räume sind ausreichend zu belüften. Achten Sie deshalb darauf, dass die eingebauten Fenster bis zum Einzug auf „Kipp“ stehen, damit die Baufeuchte gut ablüften kann (Gefahr von Lackschäden durch eine zu hohe Holzfeuchte)
- **Reinigung**
Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche nur Neutralseifen oder neutrale Allzweckreiniger, keine aggressiven Stoffe, wie Lösemittelreiniger, Scheuermittel oder alkalische Allzweckreiniger dürfen verwendet werden.

Bitte beachten Sie!!

Die meisten Glasreiniger enthalten Salmiak. Eventuelle Salmiakrückstände sind mit Wasser abzuspülen und trocken zu wischen.

- **Wartung und Pflege**

Mit **Holzpflegemilch** (beispielsweise der Marke PPG) haben Sie die Möglichkeit, der Oberfläche eine lange Lebensdauer zu geben. Diese Pflegemilch lässt sich einfach mit einem fusselfreien Lappen nach der Reinigung der Oberfläche auftragen.

Sie brauchen kein Schleifpapier, keinen Pinsel und nichts abzukleben. Bevor Sie jedoch die Holzpflegemilch verwenden, muss die Oberfläche gründlich von Verschmutzung gereinigt werden

PPG Holzpflegemilch stabilisiert die Beschichtung und bringt neuen Glanz. Die Pflegemilch dringt durch die Lackporen in die Oberfläche ein und veredelt diese.

Ebenso werden leichte Beschädigungen, z.B. Haarrisse und Hagelschäden, sowie auch leichte Kratzer verschlossen, wodurch das Fenster zusätzlich vor Witterungseinflüssen geschützt wird.

Bei regelmäßigem Gebrauch (2-3 x pro Jahr) werden Renovierungsintervalle und Lebensdauer erheblich verlängert.

Damit die Funktionsfähigkeit des Öffnen und Schließens der Fenster gewährleistet ist, sollen alle Beschläge hin und wieder geölt werden.

- **Wartungsintervalle/ Renovierungsanstriche**

Eine rechtzeitige – bei extremer Klimabeanspruchung jährliche – Überprüfung und Ausbesserung einzelner, auch kleinerer Schadstellen ist bei allen Oberflächenbehandlungen von Außenbauteilen aus Holz dringend zu empfehlen.

Die Überprüfungen und gegebenenfalls Überholungsbeschichtungen sind bei Lasurbeschichtungen häufiger (etwa alle zwei Jahre, je nach Bewitterung) als bei deckenden Beschichtungssystemen (etwa alle vier Jahre, je nach Bewitterung) erforderlich, da die Haltbarkeitsdauer der Schutzwirkung von Lasurbeschichtungen im Allgemeinen kürzer zu veranschlagen ist.

Schäden die durch Umwelteinflüsse z. B. Hagelschlag, konstruktive Mängel z.B. unzureichender Dachüberstand und fehlende Kontrollen entstanden sind werden nicht als Reklamation anerkannt. (Richtlinie laut BFS-Merkblatt Nr. 18)

- **Renovierung**

Die Oberfläche der Holzelemente soll in regelmäßigen Abständen überprüft und ggfs. ausgebessert bzw. renoviert werden. Die Renovierung ist dabei nach Bedarf vorzunehmen, jedoch bevor eine entscheidende Verwitterung der Oberfläche aufgetreten ist.

Zur Ausbesserung empfehlen wir:

- die Altbeschichtung reinigen, leicht anschleifen und gründlich entstauben.
- 1 bis 2mal mit der wasserverdünnbaren Respur Acryl Streichqualität im gewünschten Farbton (lasierend oder deckend) streichen.

- **Produkte für Pflege und Wartung**

PPG Wood Care
Milk 500 ml



Streichlack in 1 Liter
oder 2,5 Liter Gebinden



Beide Produkte sind über die Tischlerei Thölken zu beziehen. Die Streichqualitäten sind in sämtlichen Farbtönen (deckend und lasierend) lieferbar.